

MASTERJOINT®

ENDUIT POUR LOCAUX HUMIDES EB+C

1. Description du produit

Masterjoint est un enduit fin de couleur bleu-vert prêt à l'emploi à base de poudre de pierre, de latex et d'eau. Il est utilisé pour le jointoiment des plaques Masterimpact® RH.

Ce produit est utilisé en intérieur pour jointoyer les panneaux en cloisons et plafonds installés dans des locaux humides type EB+ P et EB+C.

Masterjoint a une excellente capacité de remplissage et contient des agents qui évitent le développement de champignons et moisissures.

2. Avantages

- Imputrescible
- Simple et facile à mettre en oeuvre
- Durable

3. Applications principales

- Locaux humides classés EB+P – EB+C
- Cloisons
- Plafonds
- Doublage de murs

4. Certificats et procès-verbaux

- Avis technique CSTB N° 9/01-715

5. Mise en œuvre

- Appliquer une couche d'enduit de jointoiment Masterjoint sur tout le joint en fond de feuillure.
- Poser une bande de pontage en grille de verre de 50 mm de large sur l'enduit.
- S'assurer que la bande est bien marouflée dans l'enduit.
- Appliquer une deuxième couche d'enduit immédiatement après avoir posé la bande, d'une largeur d'environ 150 mm permettant de recouvrir la totalité du joint.
- Lisser les bords pour obtenir une finition de qualité



| Propriétés Physiques | MASTERJOINT |
|--|--|
| Couleur | Bleu vert |
| Conditionnement | Seau de 10 litres |
| masse volumique | 1.0 kg/m ³ |
| Consommation | de 0.3 litre/m ² |
| liant | Dispersion polymère |
| Taille des particules | Max.0.15 mm |
| solvant | eau |
| Temps de séchage | 2 heures (sec au toucher) 12 heures séchage complet |
| Conservation | Entreposer dans un endroit frais à l'abri du gel |
| Produit | Non inflammable |
| Durée de stockage | 9 mois en conditions normales – emballage d'origine non ouvert |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après utilisation |
| Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous consulter. | |

6. Sécurité

- Une fiche de données de sécurité est disponible. Lors du ponçage il est recommandé de porter des lunettes et un masque de protection contre les poussières.

Date de péremption : un code à 5 chiffres figure sur chaque seau : le 1^{er} chiffre correspond à la ligne de production, le suivant à l'année de production et les 3 derniers au jour de production. Les 2 chiffres du dessous correspondent au numéro de batch.

L'enduit MASTERJOINT ne doit en aucun être mis en œuvre si la température est supérieure à 35°C ou inférieure à 5°C