



Caractéristiques techniques générales

Couleur	Gris	
Aspect	Pâteux	
Masse volumique	Humide	: $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
	Sec	: $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Ratio d'expansion	Environ 1 : 13 (550 °C)	
Teneur en extrait sec	84 ± 5 %	
Capacité d'expansion	Environ 0,9 N/mm ²	
Réaction au feu	Classe E	

Description du produit

PROMASEAL®-AG est un mastic acrylique monocomposant qui possède de très bonnes capacités d'expansion. Le matériau présente une bonne adhérence sur de nombreux supports et peut être peint.

Application

PROMASEAL®-AG peut être utilisé pour réaliser des calfeutrements de câbles, bottes de câbles, tubes (en combinaison avec d'autres produits de notre gamme), et ce, en dalles et voiles.

Conditions de stockage

Stocker au frais et au sec (3 °C à 35 °C).

Durée de conservation : 12 mois en emballage ouvert.

Après ouverture, utiliser rapidement.

Environnement et sécurité

Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande et sur notre site internet.

Conditionnement

Carton de 12 cartouches de 310 ml (sous réserve de modification).

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur.

Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.

Les résultats des procès-verbaux d'essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d'essais.

Promat : BP 66 - Rue de l'Amandier F 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 79 61 60 - Fax : 01 39 71 16 60 - www.promat.fr - info@promat.fr